

Datenblatt **DECOSTUCCO**

BESCHREIBUNG

DECOSTUCCO ist eine glänzende oder halbgänzende Beschichtung, auf Acrylat-Basis für den Innenbereich. Eine Spachteltechnik bekannt auch als venezianische Spachteltechnik welches in Form einer Paste verschiedene Arten von Quarz, Kalk und Pigmente beinhaltet.



ANWENDUNGSBEREICH

Nach geeigneten Grundierung kann DECOSTUCCO auf Wand-, Putz, Sichtbeton und Holzoberflächen im Innenbereich aufgetragen werden.

EIGENSCHAFTEN

- Es verleiht einen Marmoreffekt.
- Aufgrund des hohen Glanzes sind die Farben lebendig und spiegelnd.
- Aufgrund der hohen Wasserdampfdurchlässigkeit wird der Austritt des Wasserdampfs und die Atmung der Oberfläche gewährleistet.
- Da es wasserbasiert ist, stellt es für die menschliche Gesundheit und der Umwelt keine Gefahr dar.
- einzigartiger Oberflächeneffekt
- Schutzüberzug mit SanDeco WAX möglich

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

Die Oberfläche muss von allen Schmutz-, Fett- und Staubrückständen bereinigt, sowie lose Farbreste entfernt worden sein.

Der Untergrund muss vorher mit DECOPRIMER grundiert werden.

ANLEITUNG ZUR ANWENDUNG

- Vor der Anwendung wird DECOSTUCCO aufgerührt.
- Eine Schicht DECOSTUCCO wird mit einer EDELSTAHLKELLE deckend aufgetragen; sollte auf der Oberfläche die notwendige Gleichmäßigkeit oder Deckung nicht erzielt werden, sollte eine zweite Schicht aufgetragen werden.
- Wenn nach 24 Stunden, das Material ausgehärtet ist, wird die Fläche mit feinem Sandpapier angeschliffen und der gewünschte Effekt mittels EDELSTAHLKELLE oder einem EDELSTAHLSPACHTEL erzeugt. Um die Fläche noch glänzender zu machen, wird mit einem EDELSTAHLSPACHTEL oder einer EDELSTAHLKELLE das Material noch einmal behandelt.
- Es sollte darauf geachtet werden, dass während der Anwendung und innerhalb der 24 Stunden nach der Anwendung, die Temperatur der Umgebung nicht unter +5°C oder über +35°C ist.

Datenblatt **DECOSTUCCO**

TROCKENZEIT

Die Berührungszeit beträgt bei 23°C ca. 2-3 Stunden, die Trockenzeit beträgt 24 Stunden.

VERPACKUNG

- **4,0 KG**
- **10,0 KG**

THEORETISCHER VERBRAUCH

Je nach Gleichmäßigkeit des Auftrags, Saugfähigkeit der Oberfläche und der Anwendungstechnik ist der Verbrauch für *eine Schicht* wie folgt:

4,0 KG = 6,00 - 8,00 m²
10,0 KG = 15,00 - 20,00 m²

LAGERUNG

Ungeöffnet, kühl, trocken, vor direkter Sonnenstrahlung geschützt, bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C gelagert, ist das Produkt bis zu

1 Jahr lagerbar

WICHTIGE ANGABEN

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P301 Bei Verschlucken:
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / ... anrufen.
- P332+
- P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Produktverpackungen nicht zum Aufbewahren von Nahrungsmittel benutzen.